

دهان مط فائق الجودة بأساس مائي

الوصف والاستعمالات:	<ul style="list-style-type: none"> • أكريكوت مط دهان مائي فائق الجودة بأساس كوبوليمر متميز جداً. • مصمم كوجه نهائي للاستخدام الداخلي ويصلح للاستخدام الخارجي في بعض المناطق المحددة.*. • مطابق للمواصفات القياسية المصرية ٥٣٩. • يمكن دهانه على الأسطح الأسمنتية والخرسانية والألواح الجبسية والخرسانة الملساء والأسطح الخشبية بعد المعالجة المناسبة. • منتج بأساس مائي صديق للبيئة. 																		
مميزات المنتج:	<ul style="list-style-type: none"> • قوة تخبئة عالية • مقاومة للتشريح، التقشير والتجبير • قابل للغسيل بدرجة ممتازة ومقاوم للإسناخ والتقاط الأتربة • مقاوم لقلوية الأسطح 																		
الخصائص الفنية:	<table border="1"> <tr> <td>المظهر النهائي</td> <td>مط / ناعم</td> </tr> <tr> <td>اللون</td> <td>متوفر باللون الأبيض والألوان يمكن تلوينها عن طريق نظام سكيب للتلوين بالكمبيوتر.</td> </tr> <tr> <td>الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م</td> <td>تقريباً ١,٥١ كجم / لتر (اللون الأبيض)</td> </tr> <tr> <td>المحتوى الصلب بالحجم (%)</td> <td>٤٢ ± ٢ (اللون الأبيض)</td> </tr> <tr> <td>محتوى المواد العضوية المتطايرة VOC (جرام / لتر)</td> <td>١٢ جرام/ لتر «طبقاً للمواصفات الأوروبية»</td> </tr> <tr> <td>قابلية الغسيل / مقاومة الاحتكاك المبتل</td> <td>أكثر من ٢٠,٠٠٠ حكة أو ١,٠٠٠ دورة</td> </tr> <tr> <td>المذيب / المخفف</td> <td>ماء</td> </tr> <tr> <td>زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • جفاف مبدئي: ٣٠ دقيقة • وجه ثاني: ٢ - ٤ ساعات • جفاف نهائي: ٢٤ ساعة </td> </tr> <tr> <td>سمك طبقة الدهان الجاف المقترح</td> <td>٣٠ - ٤٠ ميكرون للوجه الواحد</td> </tr> </table>	المظهر النهائي	مط / ناعم	اللون	متوفر باللون الأبيض والألوان يمكن تلوينها عن طريق نظام سكيب للتلوين بالكمبيوتر.	الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م	تقريباً ١,٥١ كجم / لتر (اللون الأبيض)	المحتوى الصلب بالحجم (%)	٤٢ ± ٢ (اللون الأبيض)	محتوى المواد العضوية المتطايرة VOC (جرام / لتر)	١٢ جرام/ لتر «طبقاً للمواصفات الأوروبية»	قابلية الغسيل / مقاومة الاحتكاك المبتل	أكثر من ٢٠,٠٠٠ حكة أو ١,٠٠٠ دورة	المذيب / المخفف	ماء	زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %	<ul style="list-style-type: none"> • جفاف مبدئي: ٣٠ دقيقة • وجه ثاني: ٢ - ٤ ساعات • جفاف نهائي: ٢٤ ساعة 	سمك طبقة الدهان الجاف المقترح	٣٠ - ٤٠ ميكرون للوجه الواحد
المظهر النهائي	مط / ناعم																		
اللون	متوفر باللون الأبيض والألوان يمكن تلوينها عن طريق نظام سكيب للتلوين بالكمبيوتر.																		
الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م	تقريباً ١,٥١ كجم / لتر (اللون الأبيض)																		
المحتوى الصلب بالحجم (%)	٤٢ ± ٢ (اللون الأبيض)																		
محتوى المواد العضوية المتطايرة VOC (جرام / لتر)	١٢ جرام/ لتر «طبقاً للمواصفات الأوروبية»																		
قابلية الغسيل / مقاومة الاحتكاك المبتل	أكثر من ٢٠,٠٠٠ حكة أو ١,٠٠٠ دورة																		
المذيب / المخفف	ماء																		
زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %	<ul style="list-style-type: none"> • جفاف مبدئي: ٣٠ دقيقة • وجه ثاني: ٢ - ٤ ساعات • جفاف نهائي: ٢٤ ساعة 																		
سمك طبقة الدهان الجاف المقترح	٣٠ - ٤٠ ميكرون للوجه الواحد																		
تعليمات الاستخدام:	<p>(١) تهييز السطح:</p> <ul style="list-style-type: none"> • يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والشحوم والأتربة كما يراعى تماسك السطح المراد دهانه وعدم تجبيره أو تديره. • في حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة مسبقاً يراعى نظافة السطح وإزالة طبقة الدهانات غير المتماصة وخلو السطح من أي مواد غريبة لضمان قوة الالتصاق. <p>(٢) خطوات التنفيذ المقترحة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • يستخدم سيل كوت كطبقة برايمر قبل عمل طبقة المعجون، وجه إضافي بعد المعجون يساعد على تحسين معدل الإستهلاك وخاصة الالتصاق. • يستخدم معجون أكري باتي لتنعيم وتسوية السطح. • يراعى تقليب أكريكوت مط جيداً قبل الإستعمال للحصول على القوام المتجانس. • يخفف الوجه الأول بنسبة ١٠ % بالماء. • يخفف الوجه الثاني بنسبة ٥ - ١٠ % بالماء. • يراعى ترك زمن كافي للجفاف بين طبقات الدهان المتتالية (٤ ساعات). 																		
ملاحظات:	<ul style="list-style-type: none"> • يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الاستخدام. • برجاء مراجعة المكتب الفني لمزيد من استشارات التطبيق. 																		
أدوات التنفيذ:	الرولة - الفرشاة - مسدس الرش.																		
معدل الاستهلاك الاسترشادي:	١٠,٥ - ١٤ / ٢ لتر للوجه الواحد عند سمك طبقة الدهان الجاف ٣٠ - ٤٠ ميكرون. التغطية الفعلية تختلف على حسب مسام السطح. طريقة التطبيق، سمك طبقة الدهان الفعلية ونسبة الفاقد.																		
العبوات:	لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى قائمة أسعار الشركة أو أقرب وكيل.																		
التخزين والصلاحية:	٢٤ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة.																		

* للاستخدام الخارجي يرجى مراجعة كرتلة الألوان الخارجية.
** راجع النشرة الفنية للامن والسلامة قبل استخدام المنتج.