

معجون أكريليك عالي الجودة

الوصف والاستعمالات:	<ul style="list-style-type: none"> • أكري باتي معجون أساس مائي عالي الجودة جاهز للاستخدام كأساس أكريليك كوبوليمر. • الأمثل للاستخدام الداخلي ويصلح أيضاً للاستخدام الخارجي. • يستخدم لتنعيم وتسوية الحوائط والأسقف قبل استخدام الدهانات البلاستيك واللاكيهات. • منتج أساس مائي صديق للبيئة. 																		
مميزات المنتج:	<ul style="list-style-type: none"> • درجة بياض وقدرة تخينة عالية. • نعومه عالية جداً مع سهوله في الصنفرة. • يوفر قوة التصاق ممتازة مع قابلية عالية للتشغيل. 																		
الخصائص الفنية:	<table border="1"> <tr> <td>المظهر النهائي</td> <td>مط</td> </tr> <tr> <td>اللون</td> <td>أبيض</td> </tr> <tr> <td>الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م</td> <td>تقريباً ١,٨ كجم / لتر</td> </tr> <tr> <td>المحتوى الصلب بالحجم (%)</td> <td>٥٥ ± ٢</td> </tr> <tr> <td>محتوى المواد العضوية المتطايرة VOC (جرام / لتر)</td> <td>٣,٦ جرام/ لتر «طبقاً للمواصفات الأوروبية»</td> </tr> <tr> <td>المذيب / المخفف</td> <td>جاهز للاستخدام بدون تخفيف</td> </tr> <tr> <td>زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية</td> <td>• جفاف مبدئي: ٣٠ - ٦٠ دقيقة</td> </tr> <tr> <td>ونسبة الرطوبة ٥٠ %</td> <td>• وجه ثاني: ٣ - ٤ ساعات</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• جفاف نهائي: ٥ - ٦ ساعات</td> </tr> </table>	المظهر النهائي	مط	اللون	أبيض	الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م	تقريباً ١,٨ كجم / لتر	المحتوى الصلب بالحجم (%)	٥٥ ± ٢	محتوى المواد العضوية المتطايرة VOC (جرام / لتر)	٣,٦ جرام/ لتر «طبقاً للمواصفات الأوروبية»	المذيب / المخفف	جاهز للاستخدام بدون تخفيف	زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية	• جفاف مبدئي: ٣٠ - ٦٠ دقيقة	ونسبة الرطوبة ٥٠ %	• وجه ثاني: ٣ - ٤ ساعات		• جفاف نهائي: ٥ - ٦ ساعات
المظهر النهائي	مط																		
اللون	أبيض																		
الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م	تقريباً ١,٨ كجم / لتر																		
المحتوى الصلب بالحجم (%)	٥٥ ± ٢																		
محتوى المواد العضوية المتطايرة VOC (جرام / لتر)	٣,٦ جرام/ لتر «طبقاً للمواصفات الأوروبية»																		
المذيب / المخفف	جاهز للاستخدام بدون تخفيف																		
زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية	• جفاف مبدئي: ٣٠ - ٦٠ دقيقة																		
ونسبة الرطوبة ٥٠ %	• وجه ثاني: ٣ - ٤ ساعات																		
	• جفاف نهائي: ٥ - ٦ ساعات																		
تعليمات الاستخدام:	<p>١) تجهيز السطح:</p> <ul style="list-style-type: none"> • يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والشحوم والأتربة كما يراعى تماسك السطح المراد دهانه وعدم تجييرة أو تديره. • في حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة مسبقاً يراعى نظافة السطح وإزالة طبقة الدهانات غير المتماصة وخلو السطح من أي مواد غريبة لضمان قوة الالتصاق. • يراعى معالجة الأسطح المسامية باستخدام السيلر المناسب قبل تطبيق المعجون. • يراعى تمام جفاف الأسطح الأسمنتية والجسبية والمحارة قبل تطبيق المعجون (علي الأقل ٤ أسابيع للخرسانه و ١٠ أيام للمحاره). <p>٢) خطوات التنفيذ المقترحة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • يستخدم برايمر مناسب من برايمرات سكيب لغلق المسام قبل تطبيق المعجون. • يتم تطبيق معجون أكري باتي دون أي إضافات أو تخفيف. • يجب ترك زمن كافي للجفاف بين الطبقات المتتالية (ساعتان على الأقل حسب درجة الحرارة والرطوبة) • في حالة عمل سمك من المعجون يزيد عن ٥ مم ينصح بعمل أكثر من طبقتين من المعجون مع فاصل زمني ٢٤ ساعة بين كل طبقة (يمكن أن تقل الفترة الزمنية حسب درجة الحرارة المحيطة) • يراعى عمل صنفرة خفيفة لسطح المعجون قبل تطبيق الطبقات التالية. • دهان طبقة السيلر/البرايمر المناسب من سكيب فوق المعجون وقبل الدهان تساعد على تحسين معدل الأستهلاك للدهانات وألتصاقها بالسطح. 																		
ملاحظات:	<ul style="list-style-type: none"> • يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الاستخدام • برجاء مراجعة المكتب الفني لمزيد من استشارات التطبيق. 																		
أدوات التنفيذ:	سكينة معجون - بروة بلاستيك أو ستانلس ستيل.																		
معدل الاستهلاك الاسترشادي:	من ٠,٥ - ١ كجم/م ^٢ التغطيه الفعلية تختلف حسب حالة السطح ومسامية السطح وطرق التنفيذ.																		
العبوات:	لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى قائمة أسعار الشركة أو أقرب وكيل.																		
التخزين والصلاحيه:	١٨ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة.																		

•راجع النشرة الفنية للسلامة قبل استخدام المنتج