

## دهان سينثيتيك إقتصادي مط

<b>الوصف والاستعمالات:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ديكورا سينثيتيك مط</b> هو دهان مط ذو أساس الكيد يحتوي على أصباغ وإضافات عالية الجودة.</li> <li>• مصمم للاستخدام الداخلي</li> <li>• يمكن استخدامه فوق الأسطح الخشبية والخرسانية والمحارة والزنك والأسطح المعدنية والحديد المجلفن (بعد المعالجة الخاصة ودهان برايمر).</li> </ul>														
<b>مميزات المنتج:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قدرة تخبنة عالية.</li> <li>• يمكن استخدامه في عمل معجون لأكية.</li> <li>• ألوان براقه وتدوم</li> <li>• تركيبة خالية من الرصاص.</li> </ul>														
<b>الخصائص الفنية:</b>	<table border="1"> <tr> <td>المظهر النهائي</td> <td>مط</td> </tr> <tr> <td>اللون</td> <td>أبيض - أسود ومجموعة مختارة من الألوان الجذابة بكارنته ألوان <b>سكيب</b></td> </tr> <tr> <td>الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م</td> <td>تقريباً ١.٣٨ كجم/لتر (اللون الأبيض)</td> </tr> <tr> <td>المحتوى الصلب بالحجم (%)</td> <td>٤٥ ± ٢</td> </tr> <tr> <td>المذيب / المخفف</td> <td>نقط رومي / ثنر</td> </tr> <tr> <td>زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• جفاف مبدئي: ١ ساعة</li> <li>• وجه ثاني: ٣ - ٤ ساعات</li> <li>• جفاف نهائي: ١٦ ساعة</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>سمك طبقة الدهان الجاف المقترح</td> <td>٣٠ - ٤٠ ميكرون للوجه الواحد</td> </tr> </table>	المظهر النهائي	مط	اللون	أبيض - أسود ومجموعة مختارة من الألوان الجذابة بكارنته ألوان <b>سكيب</b>	الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م	تقريباً ١.٣٨ كجم/لتر (اللون الأبيض)	المحتوى الصلب بالحجم (%)	٤٥ ± ٢	المذيب / المخفف	نقط رومي / ثنر	زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• جفاف مبدئي: ١ ساعة</li> <li>• وجه ثاني: ٣ - ٤ ساعات</li> <li>• جفاف نهائي: ١٦ ساعة</li> </ul>	سمك طبقة الدهان الجاف المقترح	٣٠ - ٤٠ ميكرون للوجه الواحد
المظهر النهائي	مط														
اللون	أبيض - أسود ومجموعة مختارة من الألوان الجذابة بكارنته ألوان <b>سكيب</b>														
الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م	تقريباً ١.٣٨ كجم/لتر (اللون الأبيض)														
المحتوى الصلب بالحجم (%)	٤٥ ± ٢														
المذيب / المخفف	نقط رومي / ثنر														
زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• جفاف مبدئي: ١ ساعة</li> <li>• وجه ثاني: ٣ - ٤ ساعات</li> <li>• جفاف نهائي: ١٦ ساعة</li> </ul>														
سمك طبقة الدهان الجاف المقترح	٣٠ - ٤٠ ميكرون للوجه الواحد														
<b>تعليمات الاستخدام:</b>	<p>(١) <b>تجهيز السطح:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والشحوم والأتربة كما يراعى تماسك السطح المراد دهانه وعدم تجييره أو تبيده.</li> <li>• في حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة مسبقاً يراعى نظافة السطح وإزالة طبقة الدهانات غير المتماصة وخلو السطح من أي مواد غريبة لضمان قوة الالتصاق.</li> </ul> <p>(٢) <b>خطوات التنفيذ المقترحة:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• راعي تقلب المنتج جيداً قبل الاستعمال.</li> <li>• على الأسطح المعدنية الحديدية يجب استخدام <b>ديكورا ستيل برايمر</b> قبل دهان منتج <b>ديكورا سينثيتيك مط</b></li> <li>• في حالة استخدام الفرشاة أو الرولة يتم التخفيف بنسبة ١٥ % (نقط رومي) و يخفف الوجه الثاني بنسبة ٥ - ١٠ % للحصول على أفضل النتائج يستخدم ثنر كمخفف</li> <li>• في حالة الرش يخفف بنسبة ١٠ - ٢٠ %.</li> </ul>														
<b>ملاحظات:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الاستخدام.</li> <li>• برجاء مراجعة المكتب الفني لمزيد من استشارات التطبيق.</li> </ul>														
<b>أدوات التنفيذ:</b>	الرولة - الفرشاة - مسدس الرش.														
<b>معدل الاستهلاك الاسترشادي:</b>	تقريباً ١٢ - ١٥ م <sup>٢</sup> / لتر للوجه الواحد عند سمك طبقة الدهان الجاف ٣٠ - ٤٠ ميكرون. التغطية الفعلية تختلف على حسب مسام السطح. طريقة التطبيق. سمك طبقة الدهان الفعلية ونسبة الفاقد.														
<b>العبوات:</b>	لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى قائمة أسعار الشركة أو أقرب وكيل.														
<b>التخزين والصلاحية:</b>	٢٤ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق وبعبداً عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة.														

\* راجع النشرة الفنية للسلامة قبل استخدام المنتج