

دهان اكريليك فاخر

الوصف والاستعمالات:

- **رويال سيلك / تيفلون** دهان فاخر بأساس مائي مصمم بأكريليك نقي 100% بإضافات تيفلون لحماية الأسطح والتي تدعم المقاومة الفائقة للبقع المختلفة والتقاط الأتربة. مما يجعل الدهان دائماً محتفظاً برونقه*
- مصمم كوجهه نهائي للاستخدام الداخلي ويصلح للاستخدام الخارجي في بعض المناطق المحددة**.
- مطابق للمواصفات القياسية المصرية ٥٣٩٥.
- يمكن دهانه على الأسطح الأسمنتية والخرسانية والألواح الجبسية والخرسانة الملساء والأسطح الخشبية بعد المعالجة المناسبة.
- منتج صديق للبيئة ويوافق أيضاً متطلبات GS-II ومحتوى المواد العضوية المتطايرة VOC مطابق للمواصفات الأوروبية

مميزات المنتج:

- مقاومة فائقة للبقع تجعله مثالياً للتطبيق الداخلي.
- قدرة فائقة على تحمل للغسيل.
- مضاد للبكتريا والفطريات***.
- رائحة خفيفة.
- مقاومة جيدة جداً لقلوية الأسطح.
- تغطية الشروخ الشعيرة.

الخصائص الفنية:

الشكل النهائي	نصف لامع
اللون	متوفر باللون الأبيض والألوان يمكن تلوينها عن طريق نظام سكيب للتلوين بالكمبيوتر.
الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م	تقريباً ١,٣١ كجم/لتر (اللون الأبيض)
محتوى المواد الصلبة بالحجم (%)	٤٤ ± ٢ (الأبيض)
محتوى المواد العضوية المتطايرة VOC (جرام / لتر)	٥ جرام/لتر (طبقاً للمواصفات الأوروبية) ١١,٥ جرام/ لتر «طبقاً لمواصفاه GS-11»
قابلية الغسيل/ مقاومة الاحتكاك المبتل	أكثر من ٥٠٠٠ حكة أو ٢٥٠٠ دورة
المذيب / المخفف	ماء
زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %	• جفاف مبدئي: ٣٠ دقيقة • وجه ثاني: ٢ - ٤ ساعات • جفاف نهائي: ٢٤ ساعة
سمك طبقة الدهان الجاف المقترح	٣٠ - ٤٠ ميكرون

تعليمات الاستخدام:

- (١) **تجهيز السطح:**
- يراعى تماسك السطح المراد دهانه ونظافته وخلوه من الزيوت والشحوم والأتربة... الخ
 - في حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة مسبقاً يراعى نظافة السطح وإزالة طبقة الدهانات غير المتماسكة وخلو السطح من أي مواد غريبة تؤثر على قوة الالتصاق.

(٢) خطوات التنفيذ المقترحة:

- استخدم **سيل كوت** كبرايمر قبل تطبيق المعجون. وجهه إضافي بعد تطبيق المعجون يساعد على تحسين الالتصاق ومعدل الفرد.
- استخدم معجون **أكريل بتي** لتنعيم وتسوية السطح.
- يراعى تقليب **رويال سيلك** جيداً قبل الاستخدام للحصول على التجانس المطلوب
- ينصح بالتخفيف بالماء بنسب تصل الي ١٠ % بحد أقصى .
- يراعى ترك ٦ ساعات للجفاف بين الطبقات المتتالية.

تعليمات خاصة بالمنتج:

لا يتم غسل المنتج قبل مرور أسبوعين على الأقل من تطبيق المنتج

ملاحظات:

- يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الاستخدام.
- برجاء مراجعة المكتب الفني لمزيد من استشارات التطبيق.

أدوات التنفيذ:

البرولة - الفرشاة - مسدس الرش.

معدل الاستهلاك

١٤,٦ م / ٢ لتر للوجه الواحد عند سمك طبقة الدهان الجاف ٣٠ - ٤٠ ميكرون. التغطية الفعلية تختلف على حسب مسام السطح. طريقة التطبيق. سمك طبقة الدهان الفعلية ونسبة الفاقد.

الاسترشادي:

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى قائمة أسعار الشركة أو أقرب وكيل.

العبوات:

٣٦ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق ويعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة.

التخزين والصلاحية:

- تيفلون® هي علامة تجارية مسجلة تستخدم بترخيص من شركة The Chemours Company FC, LLC لشركة **سكيب** للكيماويات ش.م.م.
- ** للاستخدام الخارجي يرجى مراجعة كارتلة الألوان الخارجية
- *** ينصح باستخدامه في المستشفيات وحجرات الأطفال
- **** راجع النشرة الفنية للامن والسلامة قبل استخدام المنتج