

بطانه بأساس مائي للحوائط والأسقف

الوصف والاستعمالات:	<ul style="list-style-type: none"> • للاستخدام الداخلي كطبقة بطانة أو طبقة تشطيب نهائي للحوائط والأسقف. • يمكن دهانه على الأسطح الأسمنتية والخرسانية والألواح الجبسية والخرسانة الملساء والأسطح الخشبية بعد المعالجة المناسبة. • منتج بأساس مائي صديق للبيئة. 																
مميزات المنتج:	<ul style="list-style-type: none"> • معدل فرد عالي • قوة تخبئة عالية • بياض فائق 																
الخصائص الفنية:	<table border="1"> <tr> <td>المظهر النهائي</td> <td>مط / ناعم</td> </tr> <tr> <td>اللون</td> <td>ابيض</td> </tr> <tr> <td>الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م</td> <td>تقريباً ١,٦٣ كجم / لتر</td> </tr> <tr> <td>المحتوى الصلب بالحجم (%)</td> <td>٤١ ± ٢</td> </tr> <tr> <td>محتوى المواد العضوية المتطايرة VOC (جرام / لتر)</td> <td>٢,٢ جرام/ لتر «طبقاً للمواصفات الأوروبية»</td> </tr> <tr> <td>المذيب / المخفف</td> <td>ماء</td> </tr> <tr> <td>زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • جفاف مبدئي: ٢٠ - ٣٠ دقيقة • وجه ثاني: ٢ - ٤ ساعات • جفاف نهائي: ٢٤ ساعة </td> </tr> <tr> <td>سمك طبقة الدهان الجاف المقترح</td> <td>٣٠ - ٤٠ ميكرون للوجه الواحد</td> </tr> </table>	المظهر النهائي	مط / ناعم	اللون	ابيض	الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م	تقريباً ١,٦٣ كجم / لتر	المحتوى الصلب بالحجم (%)	٤١ ± ٢	محتوى المواد العضوية المتطايرة VOC (جرام / لتر)	٢,٢ جرام/ لتر «طبقاً للمواصفات الأوروبية»	المذيب / المخفف	ماء	زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %	<ul style="list-style-type: none"> • جفاف مبدئي: ٢٠ - ٣٠ دقيقة • وجه ثاني: ٢ - ٤ ساعات • جفاف نهائي: ٢٤ ساعة 	سمك طبقة الدهان الجاف المقترح	٣٠ - ٤٠ ميكرون للوجه الواحد
المظهر النهائي	مط / ناعم																
اللون	ابيض																
الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م	تقريباً ١,٦٣ كجم / لتر																
المحتوى الصلب بالحجم (%)	٤١ ± ٢																
محتوى المواد العضوية المتطايرة VOC (جرام / لتر)	٢,٢ جرام/ لتر «طبقاً للمواصفات الأوروبية»																
المذيب / المخفف	ماء																
زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %	<ul style="list-style-type: none"> • جفاف مبدئي: ٢٠ - ٣٠ دقيقة • وجه ثاني: ٢ - ٤ ساعات • جفاف نهائي: ٢٤ ساعة 																
سمك طبقة الدهان الجاف المقترح	٣٠ - ٤٠ ميكرون للوجه الواحد																
تعليمات الاستخدام:	<p>١) تجهيز السطح:</p> <ul style="list-style-type: none"> • يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والشحوم والأتربة كما يراعى تماسك السطح المراد دهانه وعدم تجييره أو تبيده. • في حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة مسبقاً يراعى نظافة السطح وإزالة طبقة الدهانات غير المتماصة وخلو السطح من أي مواد غريبة لضمان قوة الالتصاق. <p>٢) خطوات التنفيذ المقترحة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • يستخدم سعادة سيلر للحوائط كطبقة برايمر قبل عمل طبقة المعجون. وجه إضافي بعد المعجون يساعد على تحسين معدل الاستهلاك وخاصة الالتصاق. • يستخدم معجون البريمو لتنعيم وتسوية السطح. • يراعى تقليب سعادة جيداً قبل الاستعمال للحصول على القوام المتجانس. • تخفف بنسبة ٥ - ١٠ % بالماء. • يراعى ترك زمن كافي للجفاف بين طبقات الدهان المتتالية (٤ ساعات). 																
ملاحظات:	<ul style="list-style-type: none"> • يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الاستخدام. • برجاء مراجعة المكتب الفني لمزيد من استشارات التطبيق. 																
أدوات التنفيذ:	الرولة - الفرشاة - مسدس الرش.																
معدل الاستهلاك الاسترشادي:	١٠,٢ - ١٣,٦ م ^٢ /لتر للوجه الواحد عند سمك طبقة الدهان الجاف ٣٠ - ٤٠ ميكرون. التغطية الفعلية تختلف على حسب مسام السطح، طريقة التطبيق، سمك طبقة الدهان الفعلية ونسبة الفاقد.																
العبوات:	لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى قائمة أسعار الشركة أو أقرب وكيل.																
التخزين والصلاحية:	٢٤ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة.																

* برجاء راجع النشرة الفنية للسلامة قبل استخدام المنتج