

دهان لاكميه نصف لامع فائق الجودة

<p>الوصف والاستعمالات:</p> <ul style="list-style-type: none"> • سكيبلاك نصف لامع هو لاكميه نصف لامع ذو أساس الكيد عالي الجودة يحتوي على أصباغ وإضافات عالية الجودة. • مصمم كوجه نهائي للاستخدام الداخلي والخارجي*. كما يمكن استخدامه كبطانة • مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم ٧٩٣ • يمكن استخدامه فوق الأسطح الخشبية والخرسانية والمحارة والزنك والأسطح المعدنية والحديد المجلفن (بعد المعالجة الضرورية ودهان برايمر). 															
<p>مميزات المنتج:</p> <ul style="list-style-type: none"> • قدرة تخبئة عالية. • قابل للغسيل بدرجة عالية ومقاوم لظروف الجو المحيطة (الرطوبة، الأمطار، الحرارة العالية، الأشعة فوق البنفسجية، الأجواء الساحلية). • منتج ذو نصف لمعه راقية. • بياض جيد جداً. • يمتاز بمرونه جيده ومقاومه جيده للخدوش. • تركيبة خالية من الرصاص 															
<p>الخصائص الفنية:</p> <table border="1"> <tr> <td>المظهر النهائي</td> <td>نصف لامع</td> </tr> <tr> <td>اللون</td> <td>متوفر باللون الأبيض والألوان يمكن تلوينها عن طريق نظام سكيب للتلوين بالكمبيوتر.</td> </tr> <tr> <td>الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م</td> <td>تقريباً ١,١٨ كجم/لتر (اللون الأبيض)</td> </tr> <tr> <td>المحتوى الصلب بالحجم (%)</td> <td>٤٨ ± ٢</td> </tr> <tr> <td>المذيب / المخفف</td> <td>نقط رومي / ثنر</td> </tr> <tr> <td>زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %</td> <td>• جفاف مبدئي: ١ - ٢ ساعة • وجه نهائي: ١٦ ساعة • جفاف نهائي: ٢٤ ساعة</td> </tr> <tr> <td>سمك طبقة الدهان الجاف المقترح</td> <td>٣٠ - ٤٠ ميكرون للوجه الواحد</td> </tr> </table>	المظهر النهائي	نصف لامع	اللون	متوفر باللون الأبيض والألوان يمكن تلوينها عن طريق نظام سكيب للتلوين بالكمبيوتر.	الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م	تقريباً ١,١٨ كجم/لتر (اللون الأبيض)	المحتوى الصلب بالحجم (%)	٤٨ ± ٢	المذيب / المخفف	نقط رومي / ثنر	زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %	• جفاف مبدئي: ١ - ٢ ساعة • وجه نهائي: ١٦ ساعة • جفاف نهائي: ٢٤ ساعة	سمك طبقة الدهان الجاف المقترح	٣٠ - ٤٠ ميكرون للوجه الواحد	
المظهر النهائي	نصف لامع														
اللون	متوفر باللون الأبيض والألوان يمكن تلوينها عن طريق نظام سكيب للتلوين بالكمبيوتر.														
الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م	تقريباً ١,١٨ كجم/لتر (اللون الأبيض)														
المحتوى الصلب بالحجم (%)	٤٨ ± ٢														
المذيب / المخفف	نقط رومي / ثنر														
زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %	• جفاف مبدئي: ١ - ٢ ساعة • وجه نهائي: ١٦ ساعة • جفاف نهائي: ٢٤ ساعة														
سمك طبقة الدهان الجاف المقترح	٣٠ - ٤٠ ميكرون للوجه الواحد														
<p>تعليمات الاستخدام:</p> <p>(١) تجهيز السطح:</p> <ul style="list-style-type: none"> • يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والشحوم والأتربة كما يراعى تماسك السطح المراد دهانه وعدم تجييره أو تبديره. • في حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة مسبقاً يراعى نظافة السطح وإزالة طبقة الدهانات غير المتماصة وخلو السطح من أي مواد غريبة لضمان قوة الالتصاق. • يمكن استخدام سكيبلاك مط كبطانة. <p>(٢) خطوات التنفيذ المقترحة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • يراعى تقليب المنتج جيداً قبل الاستعمال. • على الأسطح المعدنية الحديدية يجب استخدام وجه واحد من رست بروف برايمر قبل دهان سكيبلاك نصف لامع. • يتم التخفيف بنقط رومي بنسبة تصل حتى ٢٠ % حسب طريقة التطبيق (للحصول على أفضل النتائج يستخدم ثنر كمخفف). • يطبق وجهان مع مراعاة ترك زمن كافي للجفاف بين الطبقات المتتالية (فترة الليل) 															
<p>ملاحظات:</p> <ul style="list-style-type: none"> • يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الاستخدام. • برجاء مراجعة المكتب الفني لمزيد من استشارات التطبيق. 															
<p>أدوات التنفيذ:</p> <p>الرولة - الفرشاة - مسدس الرش.</p>															
<p>معدل الاستهلاك الاسترشادي:</p> <p>١٢ - ١٦ م^٢ / لتر للوجه الواحد عند سمك طبقة الدهان الجاف ٣٠ - ٤٠ ميكرون.</p> <p>التغطية الفعلية تختلف على حسب مسام السطح، طريقة التطبيق، سمك طبقة الدهان الفعلية ونسبة الفاقد.</p>															
<p>العبوات:</p> <p>لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى قائمة أسعار الشركة أو أقرب وكيل.</p>															
<p>التخزين والصالحية:</p> <p>٢٤ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة.</p>															

* للاستخدام الخارجي يرجى مراجعة كرتلة الألوان الخارجية.
** راجع النشرة الفنية للامن والسلامة قبل استخدام المنتج.