

دهان ميتالك بأساس مائي عالي الجودة

الوصف والاستعمالات:	<ul style="list-style-type: none"> • ملوكي ميتالك هو دهان ذو مظهر نهائي بلمعة ميتالك • يمكن دهانه على الأسطح الاسمنتية والخرسانية والألواح الجبسية والخرسانة المسلحة والأسطح الخشبية بعد المعالجة المناسبة. • للاستخدام الداخلي فقط. • منتج صديق للبيئة بأساس مائي. 																		
مميزات المنتج:	<ul style="list-style-type: none"> • يعطي بريق ميتالك رائع • قابلية جيدة للغسيل. • معدل فرد عالي. • متوفر بأربع درجات ميتالك (ذهبي وفضي ونحاسي ومارون). 																		
الخصائص الفنية:	<table border="1"> <tr> <td>المظهر النهائي</td> <td>لمعة الميتالك.</td> </tr> <tr> <td>اللون</td> <td>ألوان جاهزه ذهبي - فضي - نحاسي - مارون</td> </tr> <tr> <td>الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م</td> <td>تقريباً ١,١٥ كجم / لتر</td> </tr> <tr> <td>محتوى المواد الصلبة بالوزن (%)</td> <td>٢٣ ± ٢</td> </tr> <tr> <td>محتوى المواد العضوية المتطايرة VOC (جرام / لتر)</td> <td>١٣٢ جرام/لتر (طبقاً للمواصفات الأوروبية)</td> </tr> <tr> <td>قابلية الغسيل /الاحتكاك الميتل</td> <td>قابل للغسيل</td> </tr> <tr> <td>المذيب / المخفف</td> <td>ماء</td> </tr> <tr> <td>زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %</td> <td>• جفاف مبدئي: ٣٠ دقيقة • وجه نهائي: ٦ ساعة</td> </tr> <tr> <td>سمك طبقة الدهان الجاف المقترح</td> <td>٣٠ - ٤٠ ميكرون</td> </tr> </table>	المظهر النهائي	لمعة الميتالك.	اللون	ألوان جاهزه ذهبي - فضي - نحاسي - مارون	الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م	تقريباً ١,١٥ كجم / لتر	محتوى المواد الصلبة بالوزن (%)	٢٣ ± ٢	محتوى المواد العضوية المتطايرة VOC (جرام / لتر)	١٣٢ جرام/لتر (طبقاً للمواصفات الأوروبية)	قابلية الغسيل /الاحتكاك الميتل	قابل للغسيل	المذيب / المخفف	ماء	زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %	• جفاف مبدئي: ٣٠ دقيقة • وجه نهائي: ٦ ساعة	سمك طبقة الدهان الجاف المقترح	٣٠ - ٤٠ ميكرون
المظهر النهائي	لمعة الميتالك.																		
اللون	ألوان جاهزه ذهبي - فضي - نحاسي - مارون																		
الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م	تقريباً ١,١٥ كجم / لتر																		
محتوى المواد الصلبة بالوزن (%)	٢٣ ± ٢																		
محتوى المواد العضوية المتطايرة VOC (جرام / لتر)	١٣٢ جرام/لتر (طبقاً للمواصفات الأوروبية)																		
قابلية الغسيل /الاحتكاك الميتل	قابل للغسيل																		
المذيب / المخفف	ماء																		
زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %	• جفاف مبدئي: ٣٠ دقيقة • وجه نهائي: ٦ ساعة																		
سمك طبقة الدهان الجاف المقترح	٣٠ - ٤٠ ميكرون																		
تعليمات الاستخدام:	<p>١) تجهيز السطح:</p> <ul style="list-style-type: none"> • يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والشحوم والأتربة كما يراعى تماسك السطح المراد دهانه وعدم تجييرة أو تبيده. • في حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة مسبقاً يراعى نظافة السطح وإزالة طبقة الدهانات غير المتماصة وخلو السطح من أي مواد غريبة لضمان قوة الالتصاق. <p>٢) خطوات التنفيذ المقترحة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • استخدام سيل كوت ومعجون اكري بتي لاعداد السطح • طبق وجه سيل كوت بالتخفيف المناسب • تجهيز البطانة من مادة أكريكوت مط / سيلك بلون مقارب من لون التشطيب لتحسين معدل استهلاك ملوكي ميتالك واعطائه المظهر العام الفخم. • يخفف المنتج بنسبة لا تتجاوز ٢٠ % حسب الأحتياج طبقاً لطريقة التنفيذ. • يطبق وجهان تشطيب من ملوكي ميتالك باللون المطلوب. • يترك فترة زمنية ٦ ساعات بين كل وجه لتمام الجفاف. 																		
ملاحظات:	<ul style="list-style-type: none"> • يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الاستخدام. • برجاء مراجعة المكتب الفني لمزيد من استشارات التطبيق. 																		
أدوات التنفيذ:	رولة - مالك بلاستيك - مسدس الرش. يفضل استخدام مسدس الرش في المسطحات الكبيرة للحوائط																		
معدل الاستهلاك الاسترشادي:	تقريباً ٦ - ٨ م ^٢ / لتر للوجه الواحد عند سمك طبقة الدهان المقترح طبقاً لمسامية السطح وسمك طبقة الدهان وطريقة التنفيذ ونسبة الهالك.																		
العبوات:	لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى قائمة أسعار الشركة أو أقرب وكيل.																		
التخزين والصالحية:	٢٤ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة.																		

«راجع النشرة الفنية للامن والسلامة قبل استخدام المنتج.»