

دهان سيلك فائق الجودة بأساس مائي

	<ul style="list-style-type: none"> • أكريكوت سيلك دهان مائي فائق الجودة بأساس أكريليك كوبوليمر. • مصمم كوجه نهائي للاستخدام الداخلي ويصلح للاستخدام الخارجي في بعض المناطق المحددة.*. • مطابق للمواصفات القياسية المصرية ٥٣٩. • يمكن دهانه على الأسطح الأسمنتية والخرسانية والألواح الجبسية والخرسانة الملساء والأسطح الخشبية بعد المعالجة المناسبة. • منتج بأساس مائي صديق للبيئة. 	الوصف والاستعمالات:																
	<ul style="list-style-type: none"> • قوة تخبئة عالية • مقاومة للتشريح، التقشير والتجبير • قابل للغسيل بدرجة ممتازة ومقاوم للإتساخ والتقاط الأتربة • مقاوم لقلوية الأسطح 	مميزات المنتج:																
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="113 651 379 757">اللون</td> <td data-bbox="379 651 1214 757">متوفر باللون الأبيض والألوان يمكن تلوينها عن طريق نظام سكيب للتلوين بالكمبيوتر.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="113 757 379 808">الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م</td> <td data-bbox="379 757 1214 808">تقريباً ١,٢٧ كجم / لتر (اللون الأبيض)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="113 808 379 860">المحتوى الصلب بالحجم (%)</td> <td data-bbox="379 808 1214 860">٣٨ ± ٢ (اللون الأبيض)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="113 860 379 911">محتوى المواد العضوية المتطايرة VOC (جرام / لتر)</td> <td data-bbox="379 860 1214 911">١٥ جرام/ لتر «طبقاً للمواصفات الأوروبية»</td> </tr> <tr> <td data-bbox="113 911 379 963">قابلية الغسيل / مقاومة الاحتكاك المبتل</td> <td data-bbox="379 911 1214 963">أكثر من ١٥,٠٠٠ حكة أو ٧,٥٠٠ دورة</td> </tr> <tr> <td data-bbox="113 963 379 1014">المذيب / المخفف</td> <td data-bbox="379 963 1214 1014">ماء</td> </tr> <tr> <td data-bbox="113 1014 379 1081">زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %</td> <td data-bbox="379 1014 1214 1081"> <ul style="list-style-type: none"> • جفاف مبدئي: ٣٠ - ٦٠ دقيقة • وجه ثاني: ٤ - ٦ ساعات • جفاف نهائي: ٢٤ ساعة </td> </tr> <tr> <td data-bbox="113 1081 379 1122">سمك طبقة الدهان الجاف المقترح</td> <td data-bbox="379 1081 1214 1122">٣٠ - ٤٠ ميكرون للوجه الواحد</td> </tr> </table>	اللون	متوفر باللون الأبيض والألوان يمكن تلوينها عن طريق نظام سكيب للتلوين بالكمبيوتر.	الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م	تقريباً ١,٢٧ كجم / لتر (اللون الأبيض)	المحتوى الصلب بالحجم (%)	٣٨ ± ٢ (اللون الأبيض)	محتوى المواد العضوية المتطايرة VOC (جرام / لتر)	١٥ جرام/ لتر «طبقاً للمواصفات الأوروبية»	قابلية الغسيل / مقاومة الاحتكاك المبتل	أكثر من ١٥,٠٠٠ حكة أو ٧,٥٠٠ دورة	المذيب / المخفف	ماء	زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %	<ul style="list-style-type: none"> • جفاف مبدئي: ٣٠ - ٦٠ دقيقة • وجه ثاني: ٤ - ٦ ساعات • جفاف نهائي: ٢٤ ساعة 	سمك طبقة الدهان الجاف المقترح	٣٠ - ٤٠ ميكرون للوجه الواحد	الخصائص الفنية:	المظهر النهائي اللون الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م المحتوى الصلب بالحجم (%) محتوى المواد العضوية المتطايرة VOC (جرام / لتر) قابلية الغسيل / مقاومة الاحتكاك المبتل المذيب / المخفف زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ % سمك طبقة الدهان الجاف المقترح
اللون	متوفر باللون الأبيض والألوان يمكن تلوينها عن طريق نظام سكيب للتلوين بالكمبيوتر.																	
الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م	تقريباً ١,٢٧ كجم / لتر (اللون الأبيض)																	
المحتوى الصلب بالحجم (%)	٣٨ ± ٢ (اللون الأبيض)																	
محتوى المواد العضوية المتطايرة VOC (جرام / لتر)	١٥ جرام/ لتر «طبقاً للمواصفات الأوروبية»																	
قابلية الغسيل / مقاومة الاحتكاك المبتل	أكثر من ١٥,٠٠٠ حكة أو ٧,٥٠٠ دورة																	
المذيب / المخفف	ماء																	
زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %	<ul style="list-style-type: none"> • جفاف مبدئي: ٣٠ - ٦٠ دقيقة • وجه ثاني: ٤ - ٦ ساعات • جفاف نهائي: ٢٤ ساعة 																	
سمك طبقة الدهان الجاف المقترح	٣٠ - ٤٠ ميكرون للوجه الواحد																	
<p>١) تجهيز السطح:</p> <ul style="list-style-type: none"> • يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والشحوم والأتربة كما يراعى تماسك السطح المراد دهانه وعدم تجبيره أو تديره. • في حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة مسبقاً يراعى نظافة السطح وإزالة طبقة الدهانات غير المتماصة وخلو السطح من أي مواد غريبة لضمان قوة الالتصاق. <p>٢) خطوات التنفيذ المقترحة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • يستخدم سيلك خوت كطبقة برايمر قبل عمل طبقة المعجون، وجه إضافي بعد المعجون يساعد على تحسين معدل الإستهلاك وخاصة الالتصاق. • يستخدم معجون أكري باتي لتنعيم وتسوية السطح. • يراعى تقليب أكريكوت سيلك جيداً قبل الإستعمال للحصول على القوام المتجانس. • يخفف الوجه الأول بنسبة ١٠ % بالماء. • يخفف الوجه الثاني بنسبة ٥ - ١٠ % بالماء. • يراعى ترك زمن كافي للجفاف بين طبقات الدهان المتتالية (٦ ساعات). 	تعليمات الاستخدام:	ملاحظات: <ul style="list-style-type: none"> • يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الاستخدام. • برجاء مراجعة المكتب الفني لمزيد من استشارات التطبيق. 																
<p>أدوات التنفيذ:</p> <p>الرولة - الفرشاة - مسدس الرش.</p>	ملاحظات: <ul style="list-style-type: none"> • يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الاستخدام. • برجاء مراجعة المكتب الفني لمزيد من استشارات التطبيق. 	ملاحظات: <ul style="list-style-type: none"> • يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الاستخدام. • برجاء مراجعة المكتب الفني لمزيد من استشارات التطبيق. 																
<p>معدل الاستهلاك الاسترشادي:</p> <p>٩,٥ - ١٢,٦ لتر/لتر للوجه الواحد عند سمك طبقة الدهان الجاف ٣٠ - ٤٠ ميكرون.</p> <p>التغطية الفعلية تختلف على حسب مسام السطح، طريقة التطبيق، سمك طبقة الدهان الفعلية ونسبة الفاقد.</p>	ملاحظات: <ul style="list-style-type: none"> • يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الاستخدام. • برجاء مراجعة المكتب الفني لمزيد من استشارات التطبيق. 	ملاحظات: <ul style="list-style-type: none"> • يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الاستخدام. • برجاء مراجعة المكتب الفني لمزيد من استشارات التطبيق. 																
<p>العبوات:</p> <p>لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى قائمة أسعار الشركة أو أقرب وكيل.</p>	ملاحظات: <ul style="list-style-type: none"> • يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الاستخدام. • برجاء مراجعة المكتب الفني لمزيد من استشارات التطبيق. 	ملاحظات: <ul style="list-style-type: none"> • يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الاستخدام. • برجاء مراجعة المكتب الفني لمزيد من استشارات التطبيق. 																
<p>التخزين والصلاحية:</p> <p>٢٤ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة.</p>	ملاحظات: <ul style="list-style-type: none"> • يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الاستخدام. • برجاء مراجعة المكتب الفني لمزيد من استشارات التطبيق. 	ملاحظات: <ul style="list-style-type: none"> • يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الاستخدام. • برجاء مراجعة المكتب الفني لمزيد من استشارات التطبيق. 																

* للاستخدام الخارجي يرجى مراجعة كرتلة الألوان الخارجية.
 ** راجع النشرة الفنية للامن والسلامة قبل استخدام المنتج.