

## معجون خارجي فائق الجودة

<p><b>الوصف والاستعمالات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>اونوشيلد</b> معجون فائق الجودة شديد التحمل جاهز للاستخدام بأساس اكريليك كوبوليمر.</li> <li>• صمم خصيصاً للاستخدام الخارجي ويصلح ايضاً للاستخدام في الظروف القاسية داخلياً.</li> <li>• قدرة ممتازة على ملئ الفجوات والثقوب مع سهولة في الصنفرة.</li> <li>• منتج بأساس مائي صديق للبيئة.</li> </ul>															
<p><b>مميزات المنتج:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• له قدرة عالية على الالتصاق.</li> <li>• جاهز للاستخدام بدون أي إضافات.</li> <li>• يعطي قوة للسطح.</li> </ul>															
<p><b>الخصائص الفنية:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>المظهر النهائي</td> <td>مط</td> </tr> <tr> <td>اللون</td> <td>أوف وايت (شبه أبيض)</td> </tr> <tr> <td>الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م</td> <td>تقريباً ١,٧٦ كجم / لتر</td> </tr> <tr> <td>المحتوى الصلب بالحجم (%)</td> <td>٥٢ ± ٢</td> </tr> <tr> <td>محتوى المواد العضوية المتطايرة VOC (جرام / لتر)</td> <td>١٠ جرام / لتر «طبقاً للمواصفات الأوروبية»</td> </tr> <tr> <td>المذيب / المخفف</td> <td>جاهز للاستخدام بدون تخفيف</td> </tr> <tr> <td>زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• جفاف مبدئي: ٣٠ دقيقة</li> <li>• وجه ثاني: ٢ - ٣ ساعة</li> <li>• جفاف نهائي: ٥ - ٦ ساعة</li> </ul> </td> </tr> </table>	المظهر النهائي	مط	اللون	أوف وايت (شبه أبيض)	الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م	تقريباً ١,٧٦ كجم / لتر	المحتوى الصلب بالحجم (%)	٥٢ ± ٢	محتوى المواد العضوية المتطايرة VOC (جرام / لتر)	١٠ جرام / لتر «طبقاً للمواصفات الأوروبية»	المذيب / المخفف	جاهز للاستخدام بدون تخفيف	زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• جفاف مبدئي: ٣٠ دقيقة</li> <li>• وجه ثاني: ٢ - ٣ ساعة</li> <li>• جفاف نهائي: ٥ - ٦ ساعة</li> </ul>	
المظهر النهائي	مط														
اللون	أوف وايت (شبه أبيض)														
الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م	تقريباً ١,٧٦ كجم / لتر														
المحتوى الصلب بالحجم (%)	٥٢ ± ٢														
محتوى المواد العضوية المتطايرة VOC (جرام / لتر)	١٠ جرام / لتر «طبقاً للمواصفات الأوروبية»														
المذيب / المخفف	جاهز للاستخدام بدون تخفيف														
زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• جفاف مبدئي: ٣٠ دقيقة</li> <li>• وجه ثاني: ٢ - ٣ ساعة</li> <li>• جفاف نهائي: ٥ - ٦ ساعة</li> </ul>														
<p><b>تعليمات الاستخدام:</b></p> <p><b>١) تجهيز السطح:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والشحوم والأتربة كما يراعى تماسك السطح المراد دهانه وعدم تجييرة أو تديره.</li> <li>• في حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة مسبقاً يراعى نظافة السطح وإزالة طبقة الدهانات غير المتماصة وخلو السطح من أي مواد غريبة لضمان قوة الالتصاق.</li> <li>• يراعى معالجة الأسطح المسامية باستخدام السيلر المناسب قبل تطبيق المعجون.</li> <li>• يراعى تمام جفاف الأسطح الأسمنتية والجبسية والمحارة قبل تطبيق المعجون (علي الأقل ٤ أسابيع للخرسانه و ١٠ أيام للمحاره).</li> </ul> <p><b>٢) خطوات التنفيذ المقترحة:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يستخدم برايمر مناسب من برايمرات <b>سكيب</b> لغلق المسام قبل تطبيق المعجون.</li> <li>• يتم تطبيق معجون <b>اونوشيلد</b> دون أي إضافات أو تخفيف.</li> <li>• يجب ترك زمن كافي بين طبقات الدهان المتتالية (ساعاتاً على الأقل حسب درجة الحرارة والرطوبة).</li> <li>• في حالة عمل سمك من المعجون يزيد عن ٥ مم ينصح بعمل أكثر من طبقتين من المعجون مع فاصل زمني ٢٤ ساعة بين كل طبقة (يمكن أن تقل الفترة الزمنية حسب درجة الحرارة المحيطة).</li> <li>• يراعى عمل صنفرة خفيفة لسطح المعجون قبل تطبيق الطبقات المتتالية.</li> <li>• دهان طبقة السيلر/البرايمر المناسب من <b>سكيب</b> فوق المعجون وقبل الدهان تساعد على تحسين معدل الأستهلاك للدھانات وألتنصاقها بالسطح.</li> </ul>															
<p><b>ملاحظات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الاستخدام</li> <li>• برجاء مراجعة المكتب الفني لمزيد من استشارات التطبيق.</li> </ul>															
<p><b>أدوات التنفيذ:</b></p> <p>سكينة معجون - بروة بلاستيك أو ستانلس ستيل.</p>															
<p><b>معدل الاستهلاك الاسترشادي:</b></p> <p>٠,٥ - ١ كجم/م<sup>٢</sup> التغطيه الفعلية تختلف حسب حالة السطح ومسامية السطح وطرق التنفيذ.</p>															
<p><b>العبوات:</b></p> <p>لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى قائمة أسعار الشركة أو أقرب وكيل.</p>															
<p><b>التخزين والصالحية:</b></p> <p>١٨ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة.</p>															

«راجع النشرة الفنية للسلامة قبل استخدام المنتج»