

## دهان أكريليك مقاوم لالتصاق الأتربة خارجي فاخر

### الوصف والاستعمالات:

- **ويذر كوت دست جارد / تيفلون** دهان مائي أساس أكريليك ١٠٠٪ نقي من نوعية فائقة وبإضافات تيفلون لحماية الأسطح والتي تدعم المقاومة الفائقة للتقاط الأتربة، مما يجعل الدهان دائماً محتفظاً برواقه\*
- للاستخدام الخارجي والداخلي
- مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم ١٥٣٩.
- يمكن دهانه على الأسطح الأسمنتية والخرسانية والخشبية والألواح الجبسية والخرسانة الملساء بعد المعالجة المناسبة.
- منتج أساس مائي صديق للبيئة.

### مميزات المنتج:

- له قدرة تخبئة ودرجة بياض عالية جداً.
- مقاومة ممتازة لالتصاق الأتربة والأوساخ.
- مقاوم والتقشر والتجبر وتغير الألوان.
- مقاوم لنمو البكتيريا والفطريات
- مقاومة عالية للعوامل الجوية القاسية من (الرطوبة، الأمطار، الحرارة العالية، الأشعة فوق البنفسجية، الأجواء الساحلية).
- مقاوم لقلوبه الأسطح.

### الخصائص الفنية:

الشكل النهائي	نصف مط / ناعم
اللون	متوفر باللون الأبيض والألوان يمكن تلوينها عن طريق نظام <b>سكيب</b> للتلوين بالكمبيوتر**
الكثافة عند ٢٥°م	تقريباً ١,٣٣ كجم/لتر (اللون الأبيض)
محتوى المواد الصلبة بالحجم (%)	٤٠ ± ٢ (الأبيض)
محتوى المواد العضوية المتطايرة VOC (جرام / لتر)	٣,٥ جرام/لتر (طبقاً للمواصفات الأوروبية) ٩ جرام / لتر (طبقاً لمواصفة GS-11)
قابلية الغسيل/ مقاومة الاحتكاك المبتل	أكثر من ٢٠٠٠ حكة أو ١٠٠٠ دورة
المذيب / المخفف	ماء
زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠٪	• جفاف مبدئي: ٣٠ دقيقة • وجه ثاني: ٢ - ٣ ساعات • جفاف نهائي: ٢٤ ساعة
سمك طبقة الدهان الجاف المقترح	٣٠ - ٤٠ ميكرون للوجه الواحد

### تعليمات الاستخدام:

- ١) **تجهيز السطح:**
- يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والشحوم والأتربة كما يراعى تماسك السطح وعدم وجود أجزاء منفصلة
  - في حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة مسبقاً يراعى نظافة السطح وإزالة طبقة الدهانات غير المتماسكة وخلو السطح من أي مواد غريبة تؤثر على قوة الالتصاق.

### ٢) خطوات التنفيذ المقترحة:

- استخدم احد برايمرات **ويذر كوت** على المحارة كطبقة برايمر قبل تطبيق المعجون.
- استخدم معجون **اونوشيلد / أكريباتي** لتنعيم و تسوية السطح.
- يراعى تقليد **ويذر كوت دست جارد** جيداً قبل الاستعمال.
- يمكن تخفيف الوجه الأول حتى نسبة ١٠٪ بالماء.
- يخفف الوجه الثاني بنسبة ٥٪ بالماء.
- يراعى ترك ٣ ساعات بين طبقات الدهان المتتالية لتمام الجفاف.

### ملاحظات:

- يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الاستخدام.
- برجاء مراجعة المكتب الفني لمزيد من استشارات التطبيق.

### أدوات التنفيذ:

رولة - فرشاة - مسدس الرش.

### معدل الاستهلاك

١٠ - ١٣,٣ م<sup>٢</sup>/ لتر للوجه الواحد عند سمك الدهان الجاف ٣٠ - ٤٠ ميكرون.  
التغطية الفعلية تختلف على حسب مسام السطح، طريقة التطبيق، سمك طبقة الدهان الفعلية ونسبة الفاقد.

### الاسترشادي:

لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى قائمة أسعار الشركة أو أقرب وكيل.

### العبوات:

٢٤ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة.

### التخزين والصالحية:

\* تيفلون® هي علامة تجارية مسجلة تستخدم بترخيص من شركة The Chemours Company FC, LLC لشركة **سكيب** للكيمواويات ش.م.م  
\*\* للاستخدام الخارجي يرجى مراجعة كارتلة الألوان الخارجية  
\*\*\* راجع النشرة الفنية للامن والسلامة قبل استخدام المنتج