

دهان إقتصادي داخلي أساس مائي

الوصف والاستعمالات:	<ul style="list-style-type: none"> • ديكورا داخلي دهان إقتصادي مائي مط أساس أكريليك كوبوليمر. • للاستخدام الداخلي • مطابق للمواصفات القياسية المصرية ١٥٣٩. • يمكن دهانه على الأسطح الأسمنتية والخرسانية والألواح الجبسية والخرسانة الملساء والأسطح الخشبية بعد المعالجة المناسبة. • منتج أساس مائي صديق للبيئة. 																											
مميزات المنتج:	<ul style="list-style-type: none"> • معدل فرد عالي • قوة تخبئة عالية • قابل للغسيل 																											
الخصائص الفنية:	<table border="1"> <tr> <td>اللون</td> <td>المظهر النهائي</td> <td>مط / ناعم</td> </tr> <tr> <td>متوفر باللون الأبيض والألوان يمكن تلوينها عن طريق نظام سكيب للتلوين بالكمبيوتر.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>الكتافة عند درجة حرارة ٢٥°م</td> <td>تقريباً ١,٦٢ كجم / لتر (اللون الأبيض)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>المحتوى الصلب بالحجم (%)</td> <td>٤١ ± ٢ (اللون الأبيض)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>محتوى المواد العضوية المتطايرة VOC (جرام / لتر)</td> <td>٤ جرام / لتر «طبقاً للمواصفات الأوروبية»</td> <td></td> </tr> <tr> <td>قابلية الغسيل / مقاومة الاحتكاك المبتل</td> <td>أكثر من ٢,٠٠٠ حكة أو ١,٠٠٠ دورة</td> <td></td> </tr> <tr> <td>المذيب / المخفف</td> <td>ماء</td> <td></td> </tr> <tr> <td>زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • جفاف مبدئي: ٢٠ - ٣٠ دقيقة • وجه ثاني: ٢ - ٤ ساعات • جفاف نهائي: ٢٤ ساعة </td> <td></td> </tr> <tr> <td>سمك طبقة الدهان الجاف المقترح</td> <td>٣٠ - ٤٠ ميكرون للوجه الواحد</td> <td></td> </tr> </table>	اللون	المظهر النهائي	مط / ناعم	متوفر باللون الأبيض والألوان يمكن تلوينها عن طريق نظام سكيب للتلوين بالكمبيوتر.			الكتافة عند درجة حرارة ٢٥°م	تقريباً ١,٦٢ كجم / لتر (اللون الأبيض)		المحتوى الصلب بالحجم (%)	٤١ ± ٢ (اللون الأبيض)		محتوى المواد العضوية المتطايرة VOC (جرام / لتر)	٤ جرام / لتر «طبقاً للمواصفات الأوروبية»		قابلية الغسيل / مقاومة الاحتكاك المبتل	أكثر من ٢,٠٠٠ حكة أو ١,٠٠٠ دورة		المذيب / المخفف	ماء		زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %	<ul style="list-style-type: none"> • جفاف مبدئي: ٢٠ - ٣٠ دقيقة • وجه ثاني: ٢ - ٤ ساعات • جفاف نهائي: ٢٤ ساعة 		سمك طبقة الدهان الجاف المقترح	٣٠ - ٤٠ ميكرون للوجه الواحد	
اللون	المظهر النهائي	مط / ناعم																										
متوفر باللون الأبيض والألوان يمكن تلوينها عن طريق نظام سكيب للتلوين بالكمبيوتر.																												
الكتافة عند درجة حرارة ٢٥°م	تقريباً ١,٦٢ كجم / لتر (اللون الأبيض)																											
المحتوى الصلب بالحجم (%)	٤١ ± ٢ (اللون الأبيض)																											
محتوى المواد العضوية المتطايرة VOC (جرام / لتر)	٤ جرام / لتر «طبقاً للمواصفات الأوروبية»																											
قابلية الغسيل / مقاومة الاحتكاك المبتل	أكثر من ٢,٠٠٠ حكة أو ١,٠٠٠ دورة																											
المذيب / المخفف	ماء																											
زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %	<ul style="list-style-type: none"> • جفاف مبدئي: ٢٠ - ٣٠ دقيقة • وجه ثاني: ٢ - ٤ ساعات • جفاف نهائي: ٢٤ ساعة 																											
سمك طبقة الدهان الجاف المقترح	٣٠ - ٤٠ ميكرون للوجه الواحد																											
تعليمات الاستخدام:	<p>١) تجهيز السطح:</p> <ul style="list-style-type: none"> • يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والشحوم والأتربة كما يراعى تماسك السطح المراد دهانه وعدم تجييره أو تبديره. • في حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة مسبقاً يراعى نظافة السطح وإزالة طبقة الدهانات غير المتماصة وخلو السطح من أي مواد غريبة لضمان قوة الالتصاق. <p>٢) خطوات التنفيذ المقترحة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • يستخدم ديكورا سيلر للحوائط كطبقة برايمر قبل عمل طبقة المعجون، وجه إضافي بعد المعجون يساعد على تحسين معدل الاستهلاك وخاصة الالتصاق. • يستخدم معجون البريمو لتنعيم وتسوية السطح. • يراعى تقليب ديكورا داخلي جيداً قبل الاستعمال للحصول على القوام المتجانس. • يخفف الوجه الأول بنسبة ١٠ - ١٥ % بالماء. • يخفف الوجه الثاني بنسبة ٥ - ١٠ % بالماء. • يراعى ترك زمن كافي للجفاف بين طبقات الدهان المتتالية (٤ ساعات). 																											
ملاحظات:	<ul style="list-style-type: none"> • يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الاستخدام. • برجاء مراجعة المكتب الفني لمزيد من استشارات التطبيق. 																											
أدوات التنفيذ:	الرولة - الفرشاة - مسدس الرش.																											
معدل الاستهلاك الاسترشادي:	١,٢٥ - ١,٣٦ م ^٢ / لتر للوجه الواحد عند سمك طبقة الدهان الجاف ٣٠ - ٤٠ ميكرون. التغطية الفعلية تختلف على حسب مسام السطح، طريقة التطبيق، سمك طبقة الدهان الفعلية ونسبة الفاقد.																											
العبوات:	لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى قائمة أسعار الشركة أو أقرب وكيل.																											
التخزين والصلاحية:	٢٤ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة.																											

* برجاء راجع النشرة الفنية للسلامة قبل استخدام المنتج