

دهان سينثيتيك إقتصادي لامع

الوصف والاستعمالات:	<ul style="list-style-type: none"> • ديكورا سينثيتيك لامع هو دهان لامع ذو أساس الكيد يحتوي على أصباغ وإضافات عالية الجودة. • مصمم كوجه نهائي للاستخدام الداخلي والخارجي • يمكن استخدامه فوق الأسطح الخشبية والخرسانية والمحارة والزنك والأسطح المعدنية والحديد المجلفن (بعد المعالجة الخاصة ودهان برايمر). 														
مميزات المنتج:	<ul style="list-style-type: none"> • له قدرة تخبئة عالية كما أنه يمتاز بشدة البياض. • ألوان براقه وتدوم • تركيبة خالية من الرصاص. 														
الخصائص الفنية:	<table border="1"> <tr> <td>المظهر النهائي</td> <td>لامع</td> </tr> <tr> <td>اللون</td> <td>أبيض - أسود ومجموعة مختارة من الألوان الجذابة بكارتله ألوان سكيب</td> </tr> <tr> <td>الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م</td> <td>تقريباً ١,١ كجم/لتر (اللون الأبيض)</td> </tr> <tr> <td>المحتوى الصلب بالحجم (%)</td> <td>٣٩ ± ٢</td> </tr> <tr> <td>المذيب / المخفف</td> <td>نפט رومى / ثنر</td> </tr> <tr> <td>زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • جفاف مبدئي: ٢ - ٣ ساعة • وجه نهائي: ١٦ ساعة • جفاف نهائي: ٢٤ ساعة </td> </tr> <tr> <td>سمك طبقة الدهان الجاف المقترح</td> <td>٣٠ - ٤٠ ميكرون للوجه الواحد</td> </tr> </table>	المظهر النهائي	لامع	اللون	أبيض - أسود ومجموعة مختارة من الألوان الجذابة بكارتله ألوان سكيب	الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م	تقريباً ١,١ كجم/لتر (اللون الأبيض)	المحتوى الصلب بالحجم (%)	٣٩ ± ٢	المذيب / المخفف	نפט رومى / ثنر	زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %	<ul style="list-style-type: none"> • جفاف مبدئي: ٢ - ٣ ساعة • وجه نهائي: ١٦ ساعة • جفاف نهائي: ٢٤ ساعة 	سمك طبقة الدهان الجاف المقترح	٣٠ - ٤٠ ميكرون للوجه الواحد
المظهر النهائي	لامع														
اللون	أبيض - أسود ومجموعة مختارة من الألوان الجذابة بكارتله ألوان سكيب														
الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م	تقريباً ١,١ كجم/لتر (اللون الأبيض)														
المحتوى الصلب بالحجم (%)	٣٩ ± ٢														
المذيب / المخفف	نפט رومى / ثنر														
زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %	<ul style="list-style-type: none"> • جفاف مبدئي: ٢ - ٣ ساعة • وجه نهائي: ١٦ ساعة • جفاف نهائي: ٢٤ ساعة 														
سمك طبقة الدهان الجاف المقترح	٣٠ - ٤٠ ميكرون للوجه الواحد														
تعليمات الاستخدام:	<p>(١) تجهيز السطح:</p> <ul style="list-style-type: none"> • يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والشحوم والأتربة كما يراعى تماسك السطح المراد دهانه وعدم تجييره أو تبيده. • في حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة مسبقاً يراعى نظافة السطح وإزالة طبقة الدهانات غير المتماصة وخلو السطح من أي مواد غريبة لضمان قوة الالتصاق. <p>(٢) خطوات التنفيذ المقترحة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • يراعى قلب المنتج جيداً قبل الاستعمال. • على الأسطح المعدنية الحديدية يجب استخدام ديكورا ستيل برايمر قبل دهان منتج ديكورا سينثيتيك لامع. • في حالة استخدام الفرشاة أو الرولة يتم التخفيف تقريباً بنسبة ١٥ % (نפט رومى) و يخفف الوجه الثاني بنسبة ٥ - ١٠ % للحصول على أفضل النتائج يستخدم ثنر كمخفف • في حالة الرش يخفف بنسبة ١٠ - ٢٠ %. 														
ملاحظات:	<ul style="list-style-type: none"> • يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الاستخدام. • برجاء مراجعة المكتب الفني لمزيد من استشارات التطبيق. 														
أدوات التنفيذ:	الرولة - الفرشاة - مسدس الرش.														
معدل الاستهلاك الاسترشادي:	٩,٧٥ - ١٣ م ^٢ / لتر للوجه الواحد عند سمك طبقة الدهان الجاف ٣٠ - ٤٠ ميكرون. التغطية الفعلية تختلف على حسب مسام السطح، طريقة التطبيق، سمك طبقة الدهان الفعلية ونسبة الفقد.														
العبوات:	لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى قائمة أسعار الشركة أو أقرب وكيل.														
التخزين والصلاحية:	٢٤ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة.														

* راجع النشرة الفنية للسلامة قبل استخدام المنتج