

## دهان وسطي مائي شفاف لاعطاء تشققات جذابه

<p><b>الوصف والاستعمالات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• رويال بلاي كراكلي دهان وسطي شفاف ذو أساس مائي صمم خصيصاً ليعطي تشققات جذابه للوجه النهائي.</li> <li>• مناسب للاستخدام على العديد من الأسطح المجهزة مثل المحارة، الجبس، الأخشاب، الألواح الجبسية، الأسطح المعدنية، الخيش، الأوراق .. إلخ.</li> <li>• منتج بأساس مائي صديق للبيئة.</li> </ul>															
<p><b>مميزات المنتج:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مظهر كلاسيكي.</li> <li>• سهل التطبيق.</li> <li>• يعطي تشققات جذابه.</li> </ul>															
<p><b>الخصائص الفنية:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>الشكل النهائي</td> <td>نصف لامع</td> </tr> <tr> <td>اللون</td> <td>شفاف</td> </tr> <tr> <td>الكثافة عند درجة ٢٥°م</td> <td>تقريباً ١,٠٤ كجم / لتر</td> </tr> <tr> <td>محتوي المواد الصلبة بالوزن (%)</td> <td>١٣ ± ٢</td> </tr> <tr> <td>المذيب / المخفف</td> <td>ماء</td> </tr> <tr> <td>زمن الجفاف عند درجة ٢٥°مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %</td> <td>• جفاف مبدئي: ١ - ٢ ساعة • وجه ثاني: ٢ - ٤ ساعات</td> </tr> <tr> <td>سمك طبقة الدهان الجاف المقترح</td> <td>١٢ - ٢٠ ميكرون</td> </tr> </table>		الشكل النهائي	نصف لامع	اللون	شفاف	الكثافة عند درجة ٢٥°م	تقريباً ١,٠٤ كجم / لتر	محتوي المواد الصلبة بالوزن (%)	١٣ ± ٢	المذيب / المخفف	ماء	زمن الجفاف عند درجة ٢٥°مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %	• جفاف مبدئي: ١ - ٢ ساعة • وجه ثاني: ٢ - ٤ ساعات	سمك طبقة الدهان الجاف المقترح	١٢ - ٢٠ ميكرون
الشكل النهائي	نصف لامع														
اللون	شفاف														
الكثافة عند درجة ٢٥°م	تقريباً ١,٠٤ كجم / لتر														
محتوي المواد الصلبة بالوزن (%)	١٣ ± ٢														
المذيب / المخفف	ماء														
زمن الجفاف عند درجة ٢٥°مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %	• جفاف مبدئي: ١ - ٢ ساعة • وجه ثاني: ٢ - ٤ ساعات														
سمك طبقة الدهان الجاف المقترح	١٢ - ٢٠ ميكرون														
<p><b>تعليمات الاستخدام:</b></p> <p>(١) <b>تجهيز السطح:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والشحوم والأتربة كما يراعى تماسك السطح وعدم وجود أجزاء منفصلة</li> <li>• في حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة مسبقاً يراعى نظافة السطح وإزالة طبقة الدهانات غير المتماسكة وخلو السطح من أي مواد غريبة تؤثر على قوة الالتصاق.</li> </ul> <p>(٢) <b>خطوات التنفيذ المقترحة:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يستخدم دهان <b>سيل كوت</b> كبرايمر ومعجون <b>أكري بيتي</b> لإعداد السطح قبل الدهان.</li> <li>• للحصول على التصاق عالي ومعدل فرد أفضل للمنتج، ينصح بتطبيق وجه <b>سيل كوت</b> قبل تطبيق الوجه الأول.</li> <li>• طبق الوجه الأول (الوجه الأساسي) - <b>أكريكوت سيلك</b> حسب اللون المطلوب.</li> <li>• طبق الوجه الوسيط <b>رويال بلاي كراكلي</b> حسب السمك المرغوب فيه، كلما زاد سمك طبقة الدهان كلما كانت تشققات الوجه النهائي أكبر.</li> <li>• بعد إكمال جفاف <b>رويال بلاي كراكلي</b> ( ٢ - ٤ ساعات على الأقل)، طبق وجه واحد فقط من <b>أكريكوت مط</b> حسب اللون المطلوب (وجه نهائي). للحصول على تأثير متباين أفضل، ينصح بإختيار لون فاتح كوجه نهائي فوق وجه أساسي ذو لون غامق أو العكس بالعكس.</li> <li>• كلما زادت سمك طبقة الدهان في الوجه النهائي أيضاً كلما نتج عنها تشققات كبيرة، من الأفضل تطبيق الوجه النهائي بالكامل في وقت واحد. أي تغيير أو إعادة طلاء الوجه النهائي قد يسبب تدمير التشققات.</li> </ul> <p>(٣) <b>تعليمات خاصة بالمنتج:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• لتصميم تشققات كبيرة يستخدم دهان <b>رويال بلاي كراكلي</b> والوجه النهائي <b>أكريكوت مط</b> بدون تخفيف.</li> <li>• لتصميم تشققات رفيعة يستخدم دهان <b>رويال بلاي كراكلي</b> والوجه النهائي <b>أكريكوت مط</b> بعد تخفيف حتى ١٠%.</li> <li>• بما أن الوجه النهائي مط فيمكن اضافة <b>سوبر توب كوت لامع</b> كوجه اضافي في حاله احتياج سطح لامع</li> </ul>															
<p><b>ملاحظات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الاستخدام.</li> <li>• برجاء مراجعة المكتب الفني لمزيد من استشارات التطبيق.</li> </ul>															
<p><b>أدوات التنفيذ:</b></p> <p>البرولة - الفرشاة برجاء ملاحظة ان تغيير أدوات التطبيق يمكن أن يحدث إختلاف في تصميم التشققاق.</p>															
<p><b>معدل الاستهلاك الاسترشادي:</b></p> <p>٨ - ١٠م<sup>٢</sup> / لتر للوجه الواحد عند سمك طبقة الدهان المقترحة. (المعدل العملي يختلف حسب مسامية السطح وطريقة التنفيذ وسمك طبقة الدهان الفعلية ونسبة الفاقد).</p>															
<p><b>العبوات:</b></p> <p>لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى قائمة أسعار الشركة أو أقرب وكيل.</p>															
<p><b>التخزين والصالحية:</b></p> <p>٢٤ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة.</p>															

«راجع النشرة الفنية للامن والسلامة قبل استخدام المنتج.»