

## دهان بلاستيك خارجي عالي الجودة

<b>الوصف والاستعمالات:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ويذر كوت كلاسيك دهان مائي عالي الجودة بأساس اكريليك كوبوليمر.</li> <li>• للاستخدام الداخلي والخارجي.</li> <li>• طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم ١٥٣٩.</li> <li>• يمكن دهانه على الأسطح الأسمنتية والخرسانية والخشبية والألواح الجبسية والخرسانة الملساء بعد المعالجة المناسبة.</li> <li>• منتج بأساس مائي صديق للبيئة.</li> </ul>																		
<b>مميزات المنتج:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• له قدرة تخبئة ودرجة بياض عالية جداً.</li> <li>• مقاومه عاليه للأشعة فوق البنفسجية</li> <li>• مقاوم للتشقق والتقشر والتجبر.</li> <li>• مقاومة عالية للاحتكاك المبتل (قدرة عالية على تحمل الغسيل).</li> <li>• مقاومة عالية للعوامل الجوية (رطوبة، أمطار، حرارة، أشعة الشمس، الأجواء الساحلية).</li> <li>• مقاوم لقلويه الأسطح.</li> </ul>																		
<b>الخصائص الفنية:</b>	<table border="1"> <tr> <td>الشكل النهائي</td> <td>مط / ناعم</td> </tr> <tr> <td>اللون</td> <td>متوفر باللون الأبيض والألوان يمكن تلوينها عن طريق نظام <b>سكيب</b> للتلوين بالكمبيوتر.*</td> </tr> <tr> <td>الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م</td> <td>تقريباً ١,٥١ كجم/لتر (اللون الأبيض)</td> </tr> <tr> <td>محتوى المواد الصلبة بالحجم (%)</td> <td>٤٢ ± ٢ (الأبيض)</td> </tr> <tr> <td>محتوى المواد العضوية المتطايرة VOC (جرام / لتر)</td> <td>١٢ جرام/ لتر «طبقاً للمواصفات الأوروبية»</td> </tr> <tr> <td>قابلية الغسيل / مقاومة الاحتكاك المبتل</td> <td>أكثر من ١٢٠٠٠ حكة أو ٦٠٠٠ دورة</td> </tr> <tr> <td>المذيب / المخفف</td> <td>ماء</td> </tr> <tr> <td>زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• جفاف مبدئي: ٣٠ دقيقة</li> <li>• وجه ثاني: ٢ - ٤ ساعات</li> <li>• جفاف نهائي: ٢٤ ساعة</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>سمك طبقة الدهان الجاف المقترح</td> <td>٣٠ - ٤٠ ميكرون للوجه الواحد</td> </tr> </table>	الشكل النهائي	مط / ناعم	اللون	متوفر باللون الأبيض والألوان يمكن تلوينها عن طريق نظام <b>سكيب</b> للتلوين بالكمبيوتر.*	الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م	تقريباً ١,٥١ كجم/لتر (اللون الأبيض)	محتوى المواد الصلبة بالحجم (%)	٤٢ ± ٢ (الأبيض)	محتوى المواد العضوية المتطايرة VOC (جرام / لتر)	١٢ جرام/ لتر «طبقاً للمواصفات الأوروبية»	قابلية الغسيل / مقاومة الاحتكاك المبتل	أكثر من ١٢٠٠٠ حكة أو ٦٠٠٠ دورة	المذيب / المخفف	ماء	زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• جفاف مبدئي: ٣٠ دقيقة</li> <li>• وجه ثاني: ٢ - ٤ ساعات</li> <li>• جفاف نهائي: ٢٤ ساعة</li> </ul>	سمك طبقة الدهان الجاف المقترح	٣٠ - ٤٠ ميكرون للوجه الواحد
الشكل النهائي	مط / ناعم																		
اللون	متوفر باللون الأبيض والألوان يمكن تلوينها عن طريق نظام <b>سكيب</b> للتلوين بالكمبيوتر.*																		
الكثافة عند درجة حرارة ٢٥°م	تقريباً ١,٥١ كجم/لتر (اللون الأبيض)																		
محتوى المواد الصلبة بالحجم (%)	٤٢ ± ٢ (الأبيض)																		
محتوى المواد العضوية المتطايرة VOC (جرام / لتر)	١٢ جرام/ لتر «طبقاً للمواصفات الأوروبية»																		
قابلية الغسيل / مقاومة الاحتكاك المبتل	أكثر من ١٢٠٠٠ حكة أو ٦٠٠٠ دورة																		
المذيب / المخفف	ماء																		
زمن الجفاف عند درجة ٢٥° مئوية ونسبة الرطوبة ٥٠ %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• جفاف مبدئي: ٣٠ دقيقة</li> <li>• وجه ثاني: ٢ - ٤ ساعات</li> <li>• جفاف نهائي: ٢٤ ساعة</li> </ul>																		
سمك طبقة الدهان الجاف المقترح	٣٠ - ٤٠ ميكرون للوجه الواحد																		
<b>تعليمات الاستخدام:</b>	<p>١) <b>تجهيز السطح:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• يراعى نظافة السطح المراد دهانه وخلوه من الزيوت والشحوم والأتربة كما يراعى تماسك السطح وعدم وجود أجزاء منفصلة</li> <li>• في حالة تطبيق المنتج على أسطح مدهونة مسبقاً يراعى نظافة السطح وإزالة طبقة الدهانات غير المتماصة وخلو السطح من أي مواد غريبة تؤثر على قوة الالتصاق.</li> </ul> <p>٢) <b>خطوات التنفيذ المقترحة:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• استخدم احد برايمرات <b>ويذر كوت</b> على المحارة كطبقة برايمر قبل تطبيق المعجون.</li> <li>• استخدم معجون <b>اونوشيلد / أكريلاتي</b> لتنعيم و تسوية السطح.</li> <li>• يراعى تقليب منتج <b>ويذر كوت كلاسيك</b> جيداً قبل الاستعمال.</li> <li>• يخفف الوجه الأول بنسبة ٢٠ % بالماء.</li> <li>• يخفف الوجه الثاني بنسبة ٥ - ١٠ % بالماء.</li> <li>• يراعى ترك ٤ ساعات بين طبقات الدهان المتتالية لتمام الجفاف.</li> </ul>																		
<b>ملاحظات:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يمكن توصيف أنظمة دهان بديلة وذلك بناء على مناطق الاستخدام.</li> <li>• برجاء مراجعة المكتب الفني لمزيد من استشارات التطبيق.</li> </ul>																		
<b>أدوات التنفيذ:</b>	رولة - فرشاة - مسدس الرش.																		
<b>معدل الاستهلاك الاسترشادي:</b>	١,٥ - ١٤ م <sup>٢</sup> / لتر للوجه الواحد عند سمك طبقة الدهان الجاف ٣٠ - ٤٠ ميكرون. التغطية الفعلية تختلف على حسب مسام السطح، طريقة التطبيق، سمك طبقة الدهان الفعلية ونسبة الفاقد.																		
<b>العبوات:</b>	لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى قائمة أسعار الشركة أو أقرب وكيل.																		
<b>التخزين والصلاحية:</b>	٢٤ شهر في العبوة الأصلية محكمة الغلق وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والحرارة.																		

\* للاستخدام الخارجي يرجى مراجعة كرتلة الألوان الخارجية.  
\*\* راجع النشرة الفنية للأمان والسلامة قبل استخدام المنتج.